



金刚光伏  
GOLDEN SOLAR

使光能更高效!

# JGYC-210-0BB

## 异质结双面微晶电池



**异质结技术**

异质结电池在一个单一的混合结构中结合了晶硅和薄膜太阳能电池技术的优势

**双面高效发电**

双面率高达95%以上, 发电效率比TOPCon和PERC电池高出1%-3%

**弱光性能优异**

在低辐照度下, 异质结电池比PERC双面电池平均每瓦发电量高出1%-2%

**超高转换效率**


采用210mmN型硅片, 最大功率可达5.81W, 转换效率可达26.3%

**低温度系数**

低温度系数可达-0.254%/°C, 高温下比普通TOPCon每瓦发电量高出0.5%-1.5%

**无PID、LID现象**

电池表面为TCO, 电荷不会在电池表面的TCO上产生极化现象




# JGYC-210-0BB




金刚光伏  
GOLDEN SOLAR

电池正面



电池背面



## 电性能参数

效率分档	Eff (%)	Pmpp (W)	Vmpp (V)	Imp (A)	Voc (V)	Isc (A)	FF (%)
JG-210M-2630	26.30	5.81	0.687	8.386	0.754	8.813	87.49
JG-210M-2620	26.20	5.79	0.686	8.375	0.753	8.794	87.40
JG-210M-2610	26.10	5.77	0.685	8.364	0.753	8.775	87.31
JG-210M-2600	26.00	5.75	0.684	8.353	0.753	8.756	87.21
JG-210M-2590	25.90	5.72	0.683	8.342	0.752	8.737	86.97
JG-210M-2580	25.80	5.70	0.682	8.331	0.752	8.718	86.88
JG-210M-2570	25.70	5.68	0.681	8.320	0.752	8.699	86.83
JG-210M-2560	25.60	5.65	0.680	8.309	0.752	8.681	86.62

在标准测试条件下 (1000W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25°C) Voc (Isc) 的波幅值随着辐照度的增大而减小。

## 辐照特征

辐照度 (W/m <sup>2</sup> )	Voc	Isc
1000	1.0	1.0
900	0.99	0.9
800	0.99	0.8
600	0.98	0.6
400	0.96	0.4


## 温度系数

Voc	-0.243 %/°C
Isc	+0.033 %/°C
Pmax	-0.254 %/°C


## 机械参数及设计

尺寸	210mm×105mm±0.25mm
厚度	130±13μm, 120±12μm, 110±11μm
正面 (-)	50 根副栅线(银 or 银包铜), 蓝色透明导电膜(TCO)
背面 (+)	107 根副栅线(银 or 银包铜), 蓝色透明导电膜(TCO)

## I-V曲线 (25%)



## 光谱效应



\*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 金刚光伏并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 金刚光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。