

纸张模塑无氟防水防油剂 FP-E05

产品组分

- FP-E05 是一种纸浆模塑内施胶的无氟防水防油阻隔剂
- 属于有机高分子材料，能大幅提高纸张、纸浆模塑餐盒等防油防水性能

产品特点

- 优异的耐油性和耐油脂性,符合食品接触要求
- 不含氟元素,符合 GB9685-2016,GB4806-2016,FDA21CFR176.170 标准
- 本品可浆内添加,也可表面施胶或涂布
- 广泛应用于纸浆模塑、食品接触包装纸、口杯纸等纸种的生产中

产品性质

外观:	淡黄色透明液体	固含:	15±1%
离子性:	阳离子	PH 值:	5~8
粘度(25°C):	≤600 mpa.s	耐油温度:	最高 105°C
水溶性:	可溶于水		

参考用量

- 浆内添加:
纸浆模塑: 吨浆用量 20-50kg,使用前用清水稀释 5-10 倍
食品接触包装纸: 吨纸用量 10-30kg,使用前用清水稀释 5-10 倍
- 表面施胶或涂布: 吨纸张用量 5-20kg

注意事项

- 包装储存
包装: 200kg-PE 桶, 1000kg 塑料桶
- 储存: 室内 5-30°C, 避免阳光直射, 干燥阴暗的地方放置, 防止结冰
- 保质期: 3 个月
- 注意事项
阅根据性能需要, 使用前先做小样, 确定好最佳用量及其他化学助剂的配伍协调性后再上大机。

用户须知: 本文所刊的都是我们认为可靠的资料, 使用者必须自行决定产品的适合性。本公司无从对所有状况与对象一概明了, 所以不能保证产品在某种用法和用途上的正确性和使用性。客户在使用之前, 应先做彻底的验证, 然后自行决定何为最妥善的使用方法。本公司只对产品是否符合规格给予保证, 至于产品的销路或使用性或明示与暗示的保证, 一概不做任何责任上的承担。使用者唯一的补偿和本公司的唯一的承担仅限于合理的退款和更换产品。本公司对任何意外所造成的损失概不负责, 我们所提供的使用建议, 不得当作侵犯任何专利权的导因。